


technische Vorteile FE ECO vs. Standard Fließestriche



FE ECO

Standard Fließestriche

Begehbar nach	12h	24h
Aufheizbar nach	2 d	7 d
Trocknet schnell bei FbH	bei geringer Vorlauftemperatur 40°C	55°C Vorlauf
Trocknung bei 35mm	14 – 21 d	ca. 3 – 6 Wochen
Fenster geöffnet	bei Einbau (1 pro Etage kipp)	nach 24 h
Luftfeuchtigkeit (Einbau)	rel. 80%	rel. 100%
Eintrag Feuchte Trockenbau	gering	höher (im Vergleich zu anderen Estrichsystemen, bei denen wird Tagelang Lüften untersagt)
Zugluft	unempfindlich	nach 48h
Estrichdicke auf FbH ü. R.	≥ 30 mm Uponor Klett Silent	Nenndicke ≥ 35 mm